

Ficha Técnica

RMPR01035 RIKOR GALVAZINC PRIMER 150 ALU

Base Solvente

DESCRIÇÃO	Imprimação fosfatante metalizada à base de resinas de PVB		
PRINCIPAL UTILIZAÇÃO	Aço, ligas leves, aço galvanizado	(n.a.)	
PROPRIEDADES	Excelente proteção anticorrosiva	Excelente aderência sobre os suportes acima apontados	Repintável com diferentes esmaltes, incluindo epoxi ou poliuretano

DADOS TÉCNICOS

	± 40s VISCOSIDADE DO PRODUTO A 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm ³) ±0,1	± 5% ,BRILHO (Ângulo 20°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 2%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPETO
À TEMPERATURA AMBIENTE	(n.a.)	0,98	(n.a.)	14%	6 meses - Embalagem Selada não violada	Metalizado
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Agitar previamente os produtos até completa homogeneização. Aplicar preferencialmente em condições de pressão e temperatura normais, (PTN= 21°C, 1 atm.)					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a revestir deve estar seca, limpa e isenta de gordura e poeiras.					

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	(n.a.)	DILUENTE	RIKSOLV GALVAZINC 150
VOLUME	(n.a.)			10%
PESO	(n.a.)			(n.a.)

OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME	(n.a.)			(n.a.)
PESO	(n.a.)			(n.a.)

POT LIFE 20°C 1atm	(n.a.)	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	(n.a.)
--------------------	--------	--	--------

INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m2	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	(n.a.)	(n.a.)	20 Minutos	(n.a.)	(n.a.)	20
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

	Pistola aerográfica ou airless (n.a.)
OBSERVAÇÕES	Rendimento de 9m ² /L para 15 µm secas

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	DATA	03/10/2018
	REVISÃO Nº	2
	TÉCNICO	07

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de atualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, atualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.